

1. INFORMAÇÕES GERAIS

Função

Realizar a solda em bolsas de tubos e conexões de PVC rígidos.

Aplicação

Predial / irrigação



2. INSTRUÇÕES DE USO

1. Corte o tubo no esquadro, chanfre e lixe a ponta do tubo e a bolsa da conexão.
2. Limpe as superfícies lixadas com Solução Preparadora.
3. Aplique o Adesivo PVC na bolsa da conexão e na ponta do tubo.
4. Una as partes pressionando-as por 30 segundos e remova o excesso de adesivo.
5. Aguarde 1 hora para encher a tubulação de água e 12 horas para submeter o sistema a pressão.

3. IMPORTANTE

Líquido e vapores altamente inflamáveis.

Provoca irritação ocular grave.

Pode provocar irritação das vias respiratórias.

Pode provocar sonolência ou vertigem.

Mantenha afastado do calor, faísca, chama aberta ou superfícies quentes. - Não fume.

Utilize apenas ao ar livre ou em locais bem ventilados.

Em caso de inalação: Remova a pessoa para local ventilado e a mantenha em repouso numa posição que não dificulte a respiração.

Mantenha o recipiente hermeticamente fechado.

Armazene em temperatura ambiente protegido do calor e umidade.

Mantenha fora do alcance das crianças.

VALIDADE: 18 meses a partir da fabricação

4. INFORMAÇÕES TÉCNICAS

Códigos	1810113 – Adesivo Extra Forte 175g 1810114 – Adesivo Extra Forte 850g
Composição	Copolímero de PVC e mistura de solventes ésteres e cetonas
Base	Copolímero de cloreto de vinila e acetato de vinila
Teor de sólidos	20 à 26%
Viscosidade Brookfield(4/20)	300 a 800 cP a 25°C
Solventes	Cetonas e ésteres
Cor	Vermelho
Densidade	0,870 à 0,920 g/cm ³ .
Tempo de secagem à 25°C	1 hora
Tempo total de secagem à 25°C	24 horas

5. EMBALAGEM

Quantidade de peças x caixa	1810113 – Adesivo Extra Forte 175g – 12 pçs. 1810114 – Adesivo Extra Forte 850g – 6 pçs.
------------------------------------	---

6. INFORMAÇÕES DE PERIGOFISPQ pode ser encontrada em www.viqua.com.br/